

2 Versuchsergebnisse

2.1 Versuche mit Kantenbeflammung

Probekörper 1

Probenanordnung: freihängend, Beflammung der mit Folie beschichteten Seite
 Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante Anzahl der Proben: 5
 Kantenschutz: Ohne Datum der Versuche: 10.02.2004

Proben- Nr.	1	2	3	4	5
(Zeitangaben ab Versuchsbeginn)					
Entzündung (s)	1	1	1	1	1
Erreichen der Messmarke (s)	nein	nein	nein	nein	nein
Selbstverlöschen der Flammen (s)	15	15	17	16	15
Größte Flammenhöhe (cm)	1	1	1	1	1
Flammen/Nachglimmen nach Erreichen der Messmarke gelöscht	--	--	--	--	--
Rauchentwicklung (visueller Eindruck)	gering				
Brennendes Abfallen / Abtropfen Zeitpunkt (s)	nein	nein	nein	nein	nein

Probekörper 2 und Probekörper 3:

Probenanordnung: freihängend, Beflammung der mit Folie beschichteten Seite
 Flammenangriffspunkt: untere Probenvorderkante Anzahl der Proben: 5
 Kantenschutz: Ohne Datum der Versuche: 10. und 11.05.2004

Bei den Versuchen trat keine Entzündung des Probenmaterials auf

2.2 Versuche mit Flächenbeflammung

Probekörper 1

Probenanordnung: freihängend, Beflammung der mit Folie beschichteten Seite
 Flammenangriffspunkt: Probenoberfläche Anzahl der Proben: 5
 Kantenschutz: Ohne Datum der Versuche: 08. und 16.03.2004

Proben- Nr.	1	2	3	4	5
(Zeitangaben ab Versuchsbeginn)					
Entzündung (s)	--	--	--	--	--
Erreichen der Messmarke (s)	nein	nein	nein	nein	nein
Selbstverlöschen der Flammen (s)	--	--	--	--	--
Größte Flammenhöhe (cm)	--	--	--	--	--
Flammen/Nachglimmen nach Erreichen der Messmarke gelöscht	--	--	--	--	--
Rauchentwicklung (visueller Eindruck)	keine				
Brennendes Abfallen / Abtropfen Zeitpunkt (s)	nein	nein	nein	nein	nein